

FICHA TÉCNICA

Visions Durable Stain 3100 WORKHORSE™ Latex Paint

Visions Durable Stain actúa como sellador y como capa superior.

Está diseñado para penetrar en la madera y el sustrato de concreto para crear una unión duradera.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • EXCELENTE CALIDAD • BLOQUEA MANCHA DE AGUA • APLICACIÓN FACIL • AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> • EXCELENTE ADHESION • ALTAMENTE DURABLE • BASE AGUA |
|---|--|

PRODUCTO: MANCHA DE CUERPO SÓLIDO

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

Cubre aproximadamente 300 – 400 Pie Cuadrado por galón según el sustrato y el método de aplicación, porosidad y la textura de la superficie.

Espesor de película seca recomendad:

- 1.5 – 1.7 Mils DFT por capa

TIEMPO DE SECADO

TOCAR: 30 – 60 minutos

Para Re-tocar: 60 minutos

Las temperaturas más bajas, la humedad, la película más gruesa o la ventilación inadecuada aumentarán estos tiempos.

PREPARACIÓN & PRIMING

BLOCK: (Utilice el primer adecuado) Permita que se cure el nuevo bloque antes de la aplicación de imprimaciones y acabados. Remueva el mortero suelto y parche todos los huecos con material apropiado para remendar o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la suciedad, la grasa, las eflorescencias, el aceite, la cera, el moho u otras materias extrañas.

CONCRETO: (Utilice el primer adecuado) Permita que el concreto nuevo se cure durante 21 días antes de la aplicación del primer y capas de acabado. Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave a presión todo el hormigón inclinado hacia arriba y vertido en el lugar para eliminar los interruptores de adherencia u otros residuos de la construcción. Limpie la superficie para eliminar cualquier suciedad, eflorescencia, grasa, aceite, cera, moho u otros materiales extraños.

REVESTIMIENTO/FENCE STAIN: Dos capas delgadas. Excelente penetración para la mayoría de las superficies verticales de madera exterior. Contrachapado, vallas, cubiertas de patio, revestimiento, laminados, graneros. NO UTILICE sobre superficies horizontales utilizadas para el tránsito peatonal.

MADERA: (Utilice el primer adecuado) Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Limpie la superficie para eliminar la suciedad, la grasa, el aceite, la cera, el moho u otras materias extrañas.

SUPERFICIES PINTADAS PREVIAMENTE:

Parche todos los huecos con el material apropiado para parchear o calafatear. Lave, enjuague, raspe, lije y limpie la superficie para eliminar cualquier tiza, suciedad, grasa, aceite, cera, moho, pintura suelta u otro material extraño.

INSTRUCCIONES DE USO

METODOS:

El producto se puede aplicar con brocha, rodillo o rociador sin aire. Mantenga un "borde húmedo" y aplique el recubrimiento uniformemente.

ADELGAZAMIENTO:

El producto esta destinado a ser usado en el paquete de consistencia. Si se desea adelgazar, no adelgace mas de 1/2 pinta por galón.

LIMPIEZA:

Limpie equipo y el área con agua jabonosa.

APLICACIÓN:

No aplique cuando la temperatura del material, aire o superficie sea inferior a 50 ° F Las superficies y la temperatura ambiente deben estar entre 48 ° F y 100 ° F, 5 ° F por encima del punto de rocío y permanecer por encima de 48 ° F durante un mínimo de cuatro horas después de la aplicación . Todos los productos de pintura deben someterse a prueba de adherencia, apariencia, color y compatibilidad antes de la aplicación.

PERSONAL:

La pintura puede irritar los ojos, nariz y piel. Evitar contacto visual. En caso de contacto con los ojos, enjuague al menos quince minutos y llame a un médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO:

MANTÉNGASE DE CONGELAR ALMACENAR ARRIBA DE 50°F

VOC MAXIMO: <150 GRAMOS POR LITERO

PRECAUCIÓN:

- Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- No lo tome internamente.
- Lávese bien después de manipular.
- Cierra el contenedor despues de cada uso.
- Para obtener información de seguridad adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

**MANTENER AFUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
USAR SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA**